
ГРУНТ КРАСКА АКРИЛОВАЯ ecoroom ДЛЯ OSB

Описание	Грунт краска на основе водно-дисперсионный композиции сополимеров с минеральными наполнителями и функциональными добавками. Не содержит вредных веществ и растворителей. Состав пожаро-и взрывобезопасный, экологически чистый, готов к применению. Защищает обработанную поверхность от образования грибка. Формирует на поверхности защитное, декоративное покрытие.
Область применения	Применяется для наружных и внутренних работ в строениях из дерева, OSB, фанеры и других пористых древесных материалов для грунтования поверхности под дальнейшую окраску. Улучшает адгезию с OSB плитой, выравнивает впитывающую способность основания.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• отсутствие запаха• улучшает адгезию• выравнивает впитывающую способность.• обладает антибактериальными свойствами• не содержит растворителей
Подготовка поверхности	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира. При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты.
Способ применения	Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем на сухое основание. При необходимости для снижения вязкости добавить воды не более 5% по объему. Применять при температуре не ниже +7°C. Инструменты после окончания работ промыть водой
Меры предосторожности	Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.
Ограничения	Не допускается нанесение грунт-краски для OSB при внешней температуре и температуре основания от 0 до +7°C. Не допускается нанесение на ранее пораженные грибом основания без дополнительной обработки. Не допускается

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

разбавление состава более указанных в описании пропорций. Не допускается нанесение грунта для OSB на влажные, мокрые или сырые панели, хранящиеся или используемые с нарушениями нормативных требований. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. В случае эмиссии смол, проявление смолы на поверхности окрашенной OSB плиты в виде желтых пятен, рекомендуется применять отсекающий грунт ecoroom на полиуретановой или акриловой основе.

Технические характеристики

Расход на один слой, г/м ²	200-250
Цвет пленки после высыхания	белый, возможна колеровка
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушный метод
Разбавитель	вода
Морозостойкость, при – 20°C	5 циклов замораживания/оттаивания

Состав

Вода, акриловая дисперсия, полимерная композиция, пигменты, функциональные добавки (диспергаторы, консерванты, пеногаситель, биоциды).

Расход

200-250 г/м² в зависимости от фактуры поверхности.

Время высыхания

Не более 1,5 часа при температуре (20±3) °C и относительной влажности воздуха 70%.

Хранение

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C и не выше + 30°C. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже – 20°C, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должно превышать 30 суток, количество циклов размораживание/замораживание не более 5. Размораживание производить при температуре (20±3) °C без нагрева источниками тепла, вдали от нагревательных приборов не менее суток. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 24 месяца от даты изготовления.

Фасовка

5; 10 л. Пластиковое ведро.