

## ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ ecoroom Т-30 КОНЦЕНТРАТ

<b>Описание</b>	Прозрачная бесцветная жидкость, композиция химически активных веществ на водной основе. Концентрат. Эффективен против солей преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения.
<b>Область применения</b>	Применяется для очистки фасадов зданий и строений от солевых отложений (высолов), стойких атмосферных загрязнений и растворных пятен.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• эффективно очищает растворимые и нерастворимые в воде загрязнения, соли карбонатного и сульфатного происхождения</li><li>• не оставляет следов после обработки и высыхания</li><li>• короткое время реакции</li></ul>
<b>Подготовка поверхности</b>	Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, непрочные участки высолов с помощью щёток с искусственной щетиной, очистить и обеспылить основание. Остатки раствора удалить неметаллическим шпателем. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
<b>Способ применения</b>	ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ Т-30 развести водой в соотношении от 1:5 до 1:1 (в зависимости от количества и химической стойкости высолов или растворных и атмосферных загрязнений). Наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в течении 1 – 2 минут, не допуская подтеков, до визуального растворения высолов и (или) прекращения химической реакции. Затем необходимо удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной (но не мокрой) тряпкой. При очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением щеток с искусственной щетиной. При замедленной реакции между очистителем фасадов и солями на поверхности необходимо произвести повторную обработку. После высыхания обработанной поверхности (через 24-48 часов) для её защиты от намокания (дождь, мокрый снег и т.д.) и возможного появления повторных высолов, необходимо произвести обработку гидрофобизирующим составом ecoroom ЭКОСИЛК БАЗА А-10, ЭКОСИЛК ЛЮКС А-30, ЭКОСИЛК ОРГАНИК А-20. Обработку производить только в сухую погоду при температуре от +5°C до +30°C, избегая прямого солнечного излучения. При удалении высолов или загрязнений с искусственных декоративных материалов необходима предварительная пробная обработка, т.к. возможно разрушение нестойких красителей. Не подлежащие обработке поверхности защищать от попадания состава.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

**Меры  
предосторожности**

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не предназначено для приема внутрь.

**Ограничения**

Не допускается нанесение очистителя фасадов Т-30 при температуре воздуха и температуре основания ниже +5°C. Не допускается разбавление состава. Не допускается нанесение на влажные, мокрые или сырые основания. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов.

**Технические  
характеристики**

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Расход л./м <sup>2</sup>	10-30
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,88 – 1,24
Показатель активности водородных ионов (рН), не более	1,5
Способ нанесения	кисть, валик, распылитель
Разбавитель	вода
Растворяющая способность, г/100 мл очистителя, не менее: - кальция сернокислого - кальция углекислого	1,3 15,0

**Расход**

1 л. на 10-30 м<sup>2</sup> в зависимости от степени загрязнения, фактуры поверхности и впитывающей способности основания.

**Время высыхания**

Последующую обработку поверхности гидрофобизаторами ecoroom проводить не ранее чем через 1-2 суток.

**Хранение**

Хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже 0°C и не выше + 30°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев от даты изготовления.

**Фасовка**

1л., 5л., 10л. Пластиковая канистра.