

Объем: 280 мл

Штук в коробке: 24

Цвета:  Прозрачный  Белый

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Силиконовый однокомпонентный универсальный герметик Penaflex — высококачественный продукт, отверждаемый под воздействием влаги воздуха. Образует прочный и эластичный шов с минимальной усадкой, устойчив к воздействию воды, солнечных лучей и химических веществ.

## СВОЙСТВА

- Обладает хорошей адгезией к керамике, стеклу, алюминию, фанере, дереву, эмали, резине, гипсокартону и другим непористым поверхностям;
- Применяется для герметизации стыков, подверженных вибрации;
- Повышенная устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Герметизация оконных рам, дверных блоков, кабельных каналов;
- Герметизация стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха;
- Защита полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Поверхности должны быть очищенными от ржавчины и пыли, сухими и обезжиренными.
- Срежьте носик насадки на толщину шва под углом 45 градусов и навинтите насадку на выходное отверстие.
- Минимальная ширина соединений – 6 мм, максимальная ширина соединений – 25 мм. С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов.
- Шов разгладить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе.
- При желании получения чистой и аккуратной работы, используйте заранее наклеенную по краям шва самоклеющуюся ленту, которую необходимо снять до образования поверхностной пленки.
- Остатки не отвержденного герметика без промедления удалить с инструментов и других поверхностей. После отверждения остатки силикона можно удалить только механическим путем.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение показателя
Температура применения	от +5°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +110°C
Время образования поверхностной пленки	8-10 мин.*
Скорость отверждения, сутки	0,6-1 мм*
Относительное удлинение при разрыве	не менее 400%

\*При температуре +23°C и относительной влажности 50%.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от детей! Имеет легкий специфический запах, исчезающий сразу после отверждения. Нельзя окрашивать. Не рекомендуется для работ с металлическими поверхностями, подверженными коррозии.

В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или глаза немедленно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

## СОСТАВ

Силиконовый полимер, алифатические углеводороды, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии, антигрибковые и другие функциональные добавки.

## УПАКОВКА

- 280 мл, 24 шт. в коробке.
- Цвета: прозрачный, белый.

**Хранение:** хранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

**Транспортировка:** при транспортировке допускается до 5-ти циклов замораживания до -15°C продолжительностью до 1 месяца.

Производитель: ШАНДОНГ САНЗЕ СИЛИКОН СИЛАНТ Ко.Лтд Донгченг Девелопмент Зон, Линк Вейфанг, Шандонг, Китай.