

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ P-01

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Универсальная грунтовка на основе водной акрилатной дисперсии. Применяется для наружных и внутренних работ при подготовке, упрочнении пористых, средне впитывающих оснований, существенно увеличивает адгезию и срок службы последующих покрытий. Применяется по бетону, кирпичу, шпатлевке, и другим пористым, цементным, известковым, силикатным поверхностям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Снижает впитываемость оснований
- ❖ Обеспыливает поверхность
- ❖ Предотвращает пересыхание краски
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Устойчива к УФ облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Состав	водная дисперсия акрилатов
Расход на один слой, г/м ²	100-140
Цвет пленки после высыхания	прозрачный
Плотность, кг/л	1,05
Время высыхания	не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Диапазон температур применения	+5°C до +30°C
Диапазон температур эксплуатации	-40°C до +50°C
Срок годности, месяцев	18



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать
- ❖ Наносить кистью, валиком или распылителем тонким слоем
- ❖ Для снижения вязкости допускается добавление воды не более 5% по массе
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой

СОСТАВ

- ❖ Композиция высококачественных латексов, акриловые и целлюлозные загустители, антисептик, вода

РАСХОД

- ❖ 100-140 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал конденсируют не менее 24 часов при плюсовой температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ 10 л пластиковая канистра



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

