

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШОВНЫЙ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ



КВР-522 ЧЁРНЫЙ, КВР-523.3 СЕРЫЙ RAL 7016, КВР-523 СЕРЫЙ, КВР-524 БЕЛЫЙ

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2024.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Для внутренних и наружных работ. Применяется для создания надежных герметизирующих и соединительных швов работоспособных в различных средах и устойчивых к вибрационным нагрузкам. Используется при монтаже герметизации подоконников, дверных порогов, декоративных панелей, лестничных ступеней и других строительных элементов из различных материалов на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, деревянные и другие поверхности. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твердые пластмассы кроме (ПЭ, ПП и фторопласта), дерево. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: образует постоянно эластичный прочный долговечный шов, не требует предварительного грунтования. Однородный, тиксотропный, не растекается и не сползает по шву, сохраняет эластичность в течение всего срока службы. После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест).

СВОЙСТВА.

- Не даёт усадки и не образует пузырьков.
- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Превосходная адгезия без грунтования к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, камню, стеклу, металлам, гипсокартону, дереву, ПВХ и др.
- Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
- Высокая эластичность, деформационная устойчивость не менее 20%.
- Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -60 °С до +100 °С.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.
- Клей-герметик наносится на чистые, обезжиренные поверхности. Для очистки и обезжиривания рекомендуется использовать «Удалитель силикона» KUDO.
- Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения клея-герметика.
- Для нанесения использовать строительный шприц (пистолет).
- Подготовка пистолета: отвести шток пистолета наружу до упора, открутить гайку и носик, поместить файл-пакет в корпус шприца. Аккуратно отрезать оставшийся снаружи хвостик упаковки, закрыть пистолет, закрепив носик и гайку в нужном положении: обрезанный хвостик упаковки должен входить в носик.
- Для получения необходимого для дозирования отверстия срезать кончик носика под углом 45°.
- Состав наносить сплошным валиком, без образования разрывов, наплывов или пустот.
- Разгладить полученный шов шпательем, смоченным в мыльном растворе.
- Время образования поверхностной плёнки — не менее 20 минут, скорость отверждения клея-герметика — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%).



- Загрязнённые свеженанесённым клеем-герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (ацетона, уайт-спирита). Затвердевший клей-герметик удалить механически.
- Склеенные изделия можно эксплуатировать при температуре от -60 °С до +100 °С.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

18 месяцев при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от -20 °С до +25 °С в сухом месте. При транспортировке допускается замораживание до -18 °С.

СОСТАВ.

гибридный полимер, минеральные наполнители, функциональные добавки, пигменты.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Прямой контакт с незащищённым клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:


№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Масса нетто, г	930±5	
2	Объём наполнения, мл	600±2	
3	Внешний вид	Однородная паста	
4	Плотность, г/см³	1,50±0,1	ГОСТ 15139-69
5	Время образования поверхностной плёнки (при +23 °С и отн. влажности воздуха 50%), минут	Не менее 15	
6	Скорость отверждения (при +23 °С и отн. влажности воздуха 50%), мм/24 часа	2,5–4,0	
7	Твёрдость по Шору А	40±5	ГОСТ 263
8	Сопrotивление стеканию	Не более 1 мм	ГОСТ Р 59523
9	Усадка, %	Не более 3	
10	Максимальное удлинение, %	Не менее 500	ISO 37
11	Максимальное напряжение при разрыве, МПа	Не менее 2,0	ISO 37
12	Максимальное напряжение при разрыве соединительных швов, МПа	Не менее 1,3 (Al-Al)	ISO 8339
13	Максимальное удлинение, %	Не менее 350 (Al-Al)	ISO 8339
14	Сдвиг на образцах дерево-дерево (толщина клеевого соед. 1мм), МПа	Не менее 1,5	ISO 4587
15	Деформационная устойчивость, %	±20	ISO 9047

УПАКОВКА.

Файл-пакет («колбаса») 600 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:

TU 20.30.22-001-01324561-2019



КВР-522
EAN: 4606445044645
ITF: 14606445044642

чёрный

КВР-523
EAN: 4606445021950
ITF: 14606445021957

серый

КВР-523.3
EAN: 4606445048305
ITF: 14606445048305

серый RAL 7016

КВР-524
EAN: 4606445015485
ITF: 14606445015482

белый

Произведено ООО «РусТА».
Россия, 142455, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли,
ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222. Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-bond.ru
Служба поддержки: info@kudo-bond.ru

