



# Лист Технической Информации

## Макрофлекс MF910 Для панелей

### СВОЙСТВА:

- ✓ Первоначальная сила схватывания – 35 кг/м<sup>2</sup>
- ✓ Идеален для крепления панелей из различных материалов
- ✓ Надёжное крепление на вертикальных поверхностях
- ✓ Заполняющая способность до 5 мм
- ✓ Превосходное крепление на неровных поверхностях
- ✓ Устойчив к перепадам температуры и влажности
- ✓ Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
- ✓ Водостойкий
- ✓ Эластичен
- ✓ Виброустойчив



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для внутреннего и наружного применения
- Быстрое и прочное крепление панелей из различных материалов, облицовочные работы, установка изоляционных панелей, крепление декоративных элементов.

### СКЛЕИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Стекло, камень, древесина, оргстекло, ПВХ, МДФ, гипсокартон, фанера, стекловолокно, металл, керамика и другие
- Подходит для приклеивания на поверхности из бетона, камня, кирпича, дерева, гипсокартона, керамики и др.

**Ограничения:** не рекомендуется применять в местах, подверженных постоянному контакту с водой, на поверхностях, неустойчивых к воздействию органических растворителей

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Основа	Синтетический каучук
Растворитель	Смесь низкокипящих углеводов
Цвет	Бежевый
Консистенция	Пастообразная, гладкая поверхность
Плотность	Около 1,4 г/см <sup>3</sup>
Содержание твёрдых веществ	Ок. 80 %
Выдавливание / экструзия	Лёгкое
Применение	Для внутреннего и наружного применения
Водостойкость	Выдерживает длительное воздействие воды
Температура применения	от -7°С до + 38°С
Рабочее (открытое) время	15-30 минут
Заполняющая способность	до 5 мм
Начальная сила склеивания (на отрыв)	35 кг/м <sup>2</sup>

<b>Конечная прочность склеивания</b>	2,8 кг/см <sup>2</sup> при сдвиге
<b>Расход</b>	Длина выдавливаемого валика клея диаметром 6 мм составляет 10 м
<b>Время полного отверждения</b>	от 24 до 48 часов при 25°C и влажности 50%. При температуре ниже 25°C время полного высыхания увеличивается.
<b>Термостойкость клеевого шва</b>	от – 30°C до + 80°C
<b>Возможность окрашивания</b>	Да

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** вдали от источников огня, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от -20°C до +30°C.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:** при температуре от -20°C до +30°C.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Перед использованием картридж следует выдержать при комнатной (+ 20 °C) температуре не менее 12 часов. Рекомендуется проводить работы при температуре от -7 °C до + 35 °C. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и других загрязнений; бетонные поверхности - полностью затвердевшие; окрашенные поверхности - хорошо зачищены. Жирные поверхности следует очистить ацетоном или MAKROFLEX CLEANER. Для очистки металлических поверхностей можно использовать уайт-спирит.

- Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва.
- Проткнуть защитную мембрану картриджа гвоздём или проволокой.
- Вставить картридж в пистолет-аппликатор.
- Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей вертикальными линиями или небольшими частыми точками и выдержать 5-10 минут.
- Плотно соединить склеиваемые детали.
- При необходимости дополнительно закрепить.
- До полного отверждения клея рабочие инструменты и загрязнённые поверхности можно очистить уайт-спиритом.

До высыхания клея рабочие инструменты и загрязнённые поверхности можно очистить минеральными растворителями; после затвердевания - только механическим путём.

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Легко воспламеняется. В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться с оборудованием, которое может привести к возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания.

Производить работы в хорошо проветриваемом помещении, не вдыхать пары клея, избегать соприкосновения с кожей. В случае попадания не затвердевшего клея в глаза, следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

Хранить в недоступном для детей месте!

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

**СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить вдали от источников огня и искр в сухих проветриваемых помещениях при температуре от минус 20 до плюс 30°C. Срок хранения 18 месяцев в герметичной заводской упаковке со дня изготовления.

