

Пена полиуретановая монтажная бытовая всесезонная PENAflex 50+

Penaflex

Объем баллона: 1000 мл

Штук в коробке/поддоне: 12/816

Код товара: PE7028

НАЗНАЧЕНИЕ

Для бытовых работ по герметизации, тепло- и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа оконных и дверных рам, уплотнении отверстий деталей в строительных конструкциях.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная полиуретановая бытовая монтажная пена, специально разработанная для работ при температурах от -10°C до +35°C при температуре баллона не ниже 16°C. Пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, пластик и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопластика. Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Полное отверждение через 24 часа. Затвердевшую пену необходимо защищать от действия УФ-лучей и атмосферных осадков, можно резать, штукатурить, окрашивать. Пена безвредна для озонового слоя атмосферы. Выход при свободном расширении до 50 л, при температуре +23°C и относительной влажности не менее 50%.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Монтаж окон и дверных рам (даже с увеличенными монтажными зазорами);
- Теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- Монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.;
- Звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров, соединение готовых сборных элементов в каркасном строительстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономия времени монтажников – первичная обработка уже через 35 минут;
- Высокие термо- и звукоизоляционные свойства;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Устойчивость к плесени и влаге;
- Экологичность – не разрушает озоновый слой;
- Отсутствие выделения изоцианата из застывшей пены применением технологии связывания изоцианатных групп в преполимере внутри баллона это нулевая эмиссия NCO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	35 кН/м ²	ГОСТ 17177
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	80 кН/м ²	ГОСТ 17370
Относительное удлинение при разрыве, не менее	8%	ГОСТ 17370
Температура эксплуатации застывшей пены	от -50°C до +90°C	ТУ 20.30.22.170-002-18186235-2017
Время образования пленки	6-10 мин.	При +23°C, 50% RH
Время предварительной обработки	25-40 мин.	При +23°C, 50% RH
Время полного отверждения	24 часа	При +23°C, 50% RH
Вторичное расширение, не более	70%	Внутренний стандарт
Термоустойчивость	от -50°C до +90°C	Внутренний стандарт
Плотность (в шве)	0,011-0,022 г/см ³	Внутренний стандарт
Стабильность формы (усадка), не более	5%	Внутренний стандарт
Коэффициент теплопроводности	0,037±4 Вт/мК	ГОСТ 7076
Водопоглощение в затвердевшем состоянии	20%	ГОСТ 20869

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Перед применением выдержать баллон при температуре от +16°C до +35°C не менее 4 часов.
- Перед использованием баллон тщательно растирать в течение 30 секунд.
- Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него трубку-адаптер.
- Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а трубка-адаптер должна быть направлена выходным отверстием по направлению от себя.
- Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
- Для улучшения адгезии, выхода и застывания – поверхность рекомендуется тщательно увлажнить водой.
- Заполнять щели следует снизу-вверх, примерно на 2/3 объема, поскольку в процессе отверждения пена расширяется примерно на 70% и более.
- Излишки пены легко срезаются ножом после первичного отверждения на глубину 1 см, через 45 минут при температуре от -10°C до +23°C.
- Полное отверждение через 24 часа.
- После полного использования пены пустой баллон утилизировать.
- Отвердевшую пенную можно удалить механически или специальным очистителем для затвердевшей пены.
- Поверхность пены после отверждения необходимо защитить от УФ-излучения, для этого надо обработать краской, герметиками или защитить наличником или др.

Примечание. Продукт обладает слабой адгезией к полиэтилену, полипропилену, силикону и тефлону.

СОСТАВ

4,4' - дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, углеводородный пропеллент.

Срок хранения: 18 месяцев от даты производства (гарантийный срок хранения - 12 месяцев) в сухом прохладном месте в заводской упаковке и вдали от источников огня. Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.

Температура хранения: от +5°C до +25°C (нарушение температурного режима хранения сокращает срок годности пены до 9 месяцев или приводит к повреждению продукта).

Температурный режим транспортировки: <-20°C - 13 суток/ от -20°C до -10°C - 15 суток/ от -10°C до 0°C - 18 суток/ от +25°C до +35°C - 15 суток/ от +35°C до +45°C - 13 суток.*

*После транспортировки при температурах выше +25°C и ниже -10°C необходимо терmostатирование перед применением продукта в течение 1-х суток, при температурах выше +35°C и ниже -20°C – в течение 3-х суток.

Пена полиуретановая, монтажная соответствует ТУ 20.30.22.170-002-18186235-2017.

Сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

