



БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

Страницы: 1 из 1

Технические данные:

Основа	Битумные эластомеры
Консистенция	Стабильная паста
Цвет	Черный
Механизм отверждения	Физическое высыхание
Образование поверхностной пленки	Ок. 20 минут (при 20 °С и отн. влажности 65 %)
Размеры швов	Минимальная ширина: 5 мм Минимальная глубина: 5 мм Применять следующие зависимости: Отношение ширины к глубине шва 1:1 При швах > 10 мм следует консультироваться с техническим отделом Соудал
Плотность	1,25 г/см ³
Термостойкость	От -35°С до +90°С
Максимальная деформация	10 %
Температура применения	От +1 °С до +30 °С

Описание продукта:

Кровельный герметик на основе битумных эластомеров с отличной адгезией ко многим поверхностям, в том числе битумным (рубриоид, битумная черепица, толь и т.п.) - для герметизации и ремонта различного рода кровельных материалов. Можно применять на влажных поверхностях. Не вступает в реакцию с пенопластом. Содержит растворители. Не использовать для вертикальных поверхностей.

Области применения:

- Герметизация щелей и трещин в кровлях
- Ремонт желобов и отводящих труб
- Холодное склеивание разнообразных типов толя и рубероида
- Заполнение швов с максимальной подвижностью до 10 %

В сомнительных случаях обращайтесь в Технический Отдел Соудал.

Упаковка:

Картридж 280 мл

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С.

Инструкция по применению:

- Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и обезжиренной (может быть влажной).
- Нанести герметик полосками или каплями.
- До образования плёнки разровнять поверхность шва мыльной водой.
- Инструменты и загрязнения поверхности очищать уайт-спиритом до отверждения.

Рекомендации по безопасности:

Соблюдать стандартную промышленную технику безопасности, в особенности:

- Избегать контакта с кожей
- В случае контакта с кожей сразу промыть водой
- Может вызывать раздражение глаз
- Хранить вне пределов досягаемости детей.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание